卓钰精信

检测报告

样品名称：重型铸铁篦子

委托单位：湖北路中宝金属制品有限公司

委托单位地址：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区荆汉大道十字路口

检测报告

委托单位： 湖北路中宝金属制品有限公司

委托单位地址： 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区荆汉大道十字路口

制造商： 湖北路中宝金属制品有限公司

制造商地址： 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区荆汉大道十字路口

样品名称： 重型铸铁篦子

商标： 路中宝

样品数量： 2

型号规格： 400*600*50

承载要求： D400

＆以上样品及信息由客户提供

样品接收日期： 2026年06月15日

检测周期： 2026年06月16日至2026年06月18日

检测类别： 委托检验

样品状态： 完好、无异常

检测依据： GB/T23858-2009、CJ/T511-2017、GB/T9441-2021、GB/T1348-2019及委托方提供的技术参数

检验结论： 本次检验，所检项目的检验结果全部符合要求。

陕西卓钰精信检验检测技术有限公司

编制	审核	授权签名
梁帆	徐志伟	陈国勇
		批准签署人

检验结果汇总：

序号	检测项目		项目测试要求	检测结果	单项判定
1	表面外观		表面应完整 ，材质均匀,无影响产品使用的缺陷	符合要求	合格
3	承载能力	残留变形/mm	≤1.0	0.38	合格
4		试验荷载/KN	加载至试验荷载（400KN持荷30s）	未出现影响使用功能的损坏	合格
5	物理性能	水篦重量/KG	≥25	27.5	合格
6	材质要求	化学成分	碳含量3.4~3.9% 硅含量2.2%~2.8%	碳含量3.6% 硅含量2.5%	合格
7		球化率%	≥80	91	合格
8		球化级别	≥3级	2级	合格
9	力学性能	材料牌号	QT500-7	QT500-7	合格
10		抗拉强度/Mpa	≥500	565	合格
11		屈服强度/Mpa	≥320	461	合格
12		断后伸长率%	≥7	10	合格
13		布氏硬度/HBW	170~230	213	合格

*** 报告结束 ***

声 明

1．报告的检测结果只与被检测的项目有关。

2．报告无“检验检测专用章”或试验单位公章无效。

3．报告无主检、审核、批准人签章无效。

4．报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。

5．委托试验仅对来样负责。

6．对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。

7．委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。

8．对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。

9．委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。